



Piso de Vinil

Tipo de Prueba	Metodo de Prueba	Norm	Aprobado/Fallado
Felixibilidad	ASTM F137	6 to 120mm in dia	APROBADA
Espesor	ASTM F386	3.0	APROBADA
Espesor de la capa de desgaste	ASTM F410	Commercial classification \geq 20mil	APROBADA
Resistencia Quimica	ASTM F925	No more than Slight Change	APROBADA
Carga estática	ASTM F970	$\pm 0.005"$, 250-Lbs. Load	APROBADA
Coeficiente estático	ASTM C1028	\geq) 0.6 (Seco)	APROBADA
Resistencia al calor	ASTM F1514	Average & Max \dot{e} < 8.0	APROBADA
Resistencia a la luz	ASTM F1515	Average & Max \dot{e} < 8.0	APROBADA
Indentación	ASTM F1914	Average <8%; Maximum - Any Sample 10%	APROBADA
Tamaño y cuadratura	ASTM F2055		APROBADA
Estabilidad dimensional	ASTM F2199	\leq) .020 in. (0.5mm) / linear ft \geq) 167%	APROBADA
Radiante crítico	ASTM E648	Class I: \geq) W/cm2	APROBADA
Densidad del humo (con llama)	ASTM E662	< 450	APROBADA
Densidad de humo (sin llama)	ASTM E662	< 450	APROVADAa
Resistencia al deslizamiento	ASTM E303		

